



62085 – CHROMA FLASH BASE COAT GHOST



1000 g+
400 g +
100 g



30° DIN 4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
Kerrosten lkm: 2-3
Paine: 4,0 bar



Haihdutus 20-30 min
20° C:ssa

Käyttöaika 20° C:
4 h

KUVAUS

2K semi-läpinäkyvä kelta-vihreä matta basecoat, jolla fosforisoiva efekti, joka on saatu aikaan erikoispigmenteillä. Kun pinta altistetaan kirkkaalle valolle, valoenergia varastoituu ja se purkautuu, kun pinta on pimeässä.

KÄYTTÖKOHDDE

Ihanteellinen teollisesti valmistettuihin kohteisiin kodinkon-, urheiluväline- ja moottoripyöräsektoreilla erilaisissa komponenteissa.

OMINAISUUDET

- Fosforisoiva efekti pysyy useita tunteja, havaittavissa paljaalla silmällä.
- Käytetyn pigmentin laatu takaa lukemattomat kerrat varauksia/varauksen purkuja pitäen efektin aktiivisena.
- Ruiskutetun kalvon paksuus määrittelee kuinka paljon energiaa imeytyy ja kuinka voimakas efekti on.
- Tuote on helppo ruiskuttaa.

PINNAN ESIVALMISTELU

Saat aikaan maksimaalisen fosforisoivan efektin, kun ruiskutat pohjalle valkoisen fillerin/primerin. Ihanteellista on ruiskuttaa pohjalle DS20052 DUAL PRIMER BIANCO tai ACRIPUR PRIMER BIANCO.

KÄYTTÖ

Ruiskutus ja Air Mix.

Sekoitusuhde:

62085 CHROMA FLASH BASE COAT GHOST
31311 INDUTORE CLEAR COAT* (kovete)
00622 DILUENTE AB/CM (ohenne)

Painon ja voluumin mukaan

1000 osaa
400 osaa
100 osaa

*erikoistuote.

SEKOITA HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA KOVETTEEN/ OHENTEEN LISÄÄMISEN JÄLKEEN TIKULLA, JOTTA VOIDAAN TAATA TÄYDELLINEN PIGMENTTIEN HAJAANTUMINEN.

Käyttöaika 20 °C: 4 tuntia
Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 30 sek. DIN 4
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm
Ilmanpaine: 4 bar
Kerrosten lukumäärä: 2-3

Suosittelun kalvon paksuus: 80 - 120 µ
Teoreettinen riittoisuus : 1 kg seos = 2,5 m², kun kalvon paksuus 80 µ
1 l seos = 3,5 m², kun kalvon paksuus 80 µ
Käyttövalmiin seoksen V.O.C. (keskiarvo): ~ 470 g/l

KUIVUMISAIKA

Haihduta 20°C:ssa
20-30 minuuttia.

LAKKAUS

Lechler:n valikoiman 2K kiiltävät tai matat kirkaslakat 2K maalauksiin.

HUOMIOT

Jotta voidaan maksimoida valon tuotto, maalatut kohteet tulee altistaa valolle. Valolle kohdistamisaika on suoraan verrannollinen siihen kuinka kauan valoeffekti pysyy näkyvillä.

Koska tuote on luonteeltaan huonosti peittävää ja koska likaantumista esiintyy helposti ilmassa maalauksen aikana, voi tästä aiheutua likaantumisongelmia, joka aiheuttaa mustia pisteitä kiiltävän kirkaslakan ruiskuttamisen jälkeen. Maalausprosesseissa, jossa käytetään kiiltäviä kirkaslakkoja on suositeltavaa maalata pieniä osia ja komponentteja.

Joka tapauksessa on tärkeää ennen ruiskuttamista suodattaa maali huolellisesti 10.000 verkkosuodattimen läpi.

Varastointiaika: 18 kuukautta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0675-GB PÄIVITETTY 09/2012

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.