LS146 (29146)
ISOLACK EFB



1000 ml +
250 ml +
0-300 ml

Käyttöaika 20° C
4 h

Ø 1,4-2,5 mm
1-5 Bar
Kerrosten lkm:
1. sileä efekti
2. appelsiininkuoriefekti

Ilmakuivaus 20° C
Käsittelykuiva: 4-5 h
Täysin kuiva: 48 h
Kevyt uunitus 60° C:
30 min.

KUVAUS

2K appelsiininkuoriefekti polyuretaanimaali.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu työkalukoneisiin, pieniin metalliosiin ja yleisrautapinnoille.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pinta
- Hyvä kiilto
- Erinomainen yleiskesto, myös ulkoilman kesto

PINNAN ESIVALMISTELU

- **Teräslevy*:** poista ruoste ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Pohjalle on suositeltavaa laittaa aina tuote LS100 (29100) 1K FAST PRIMER i.
- **Kevyt metallit:** tuotteen LS100 (29100) 1K FAST PRIMER lisääminen pohjalle on ehdottoman pakollista.
- Tämä tuote voidaan ruiskuttaa kuivaa-kuivalle työmenetelmällä kaikille Lechler valikoiman 2K primereille ja fillereille.

* tuote ei sisällä ruostetta estäviä pigmenttejä; suoja eristysefektillä

KÄYTTTÖ

Ruiskutus.
Telalevitys (lyhyt harjainen tela, liuotinta kestävä)

Sekoitussuhde:	**painon ja volyymin mukaan**
LS146 ISOLACK EFB (valmistettu sideaineesta 29146)	1000 osaa
29342*-29343 (Industry) LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER	250 osaa
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS	0 - 300 osaa

*29342 on suositeltava, mikäli halutaan hyvä ulkoilmankesto

Käyttöaika 20 °C: 4 h
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm tai isompi painesyöttöisille ruiskuille
1.7 - 2.5 mm äsäiliöruiskulla
Ilmanpaine: 1-2 Bar , kun halutaan karkea appelsiinin kuoriefekti
4-5 Bar , kun halutaan hieno appelsiinin kuoriefekti

Kerrosten lukumäärä: 2 kerrosta tuotetta, joka on valmistettu edellä kuvatulla tavalla tai 1 kerros tuotetta, joka on ohennettu 30% (sileäefekti); 15 min. jälkeen haihdutus, valmistele seos edellä mainitulla tavalla ja ruiskuta haluttu appelsiinin kuoripinta.
Kalvon paksuus: 75 µ keskimäärin
Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 7.5 m² , kun kalvon paksuus on 75 µ
1 kg seos = 6 m² , kun kalvon paksuus on 75 µ
V.O.C. (keskimääräinen) käyttövalmisseos: 460 g/l

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20°C:
Pölykuiva: 30 min.
Käsittelykuiva: 4-5 h
Täysin kuiva: 48 h, riippuen kalvon paksuudesta

Kevyt uunitus 60°C:
30 min. (30 min. haihdutus huoneenlämmössä)

Pinnan täydellinen kovettuminen tapahtuu seuraavien 3-4 päivän aikana.

HUOMIOT

Kiihdyttääksesi tuotetta kylminä vuodenaikoina, lisää tuotetta (max 5%).

Värikaavat, jotka sisältävät sekoitussävyjä 29044 ja 29046 tulee käyttää VAIN maalipinnoille, jotka EIVÄT altistu suoraan auringon valolle. must be ONLY used on paint substrates NOT directly exposed to sunlight.
Mikäli maalipinta altistuu auringon paisteelle, valitse vaihtoehtoinen kaava (High Resistance tai Ecological Formulations – Korkea kestoinen tai ympäristöystävällinen kaava) , joka on saatavissa Lechler Explorer -ohjelmistosta.
Tuotteen UV Plus Additive 33333 (5% saakka pintamaalissa) mahdollistaa auringon siedon parantamisen.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0373-GB
UPDATED 10/2012

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi **- INTERNET** www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.