

S65056 VERNICE CLASSIC YACHT U.V.

					
Brush or roller 10-15 % Spray 10-20%	N° coats: 2/6	3 h at 20°C	80-200 µ	24h at 20°C	6 m²/l at 90 µ dry film thickness

Kuvaus

Pintamaali

1K lakka fenolipaistetuista hartseista ja valikoiduista Tung öljyistä. Erikois UV-suoja suojaa puuta ultraviolettisäteilyn aiheuttamalta ikääntumiseltä. Sen täyteläisen rakenteen, kalvon joustavuuden ja sen meriympäristön aggressiivisuuden keston ansiosta, on suositeltavaa käyttää tätä tuotetta kalastusvneen sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu erityisesti uudelle tai jo maalatulle puulle, sitä käytetään vesilinjan yläpuolisiin osiin (yläpuoliset työt).

Väri

Läpinäkyvä pihka.

Ominaisuudet

- Hyvä kesto
- Täyteläinen kalvo
- Erinomainen juosto

Ominaispaino (osa A): 0,93 ± 0,03 g/ml

Pinnan esivalmistelu

Uusi puu

Kuivahionta P120 paperilla

Jo maalattu puu

Kuivahio P280-320 paperilla

Käyttö

Siveltimellä, telalla tai perinteisellä tai HVLP ruiskulla.
Käyttöolosuhteet:

Suhteellinen kosteus < 80%
Ruiskutuslämpötila >10 °C <35°C
Pinnan lämpötila 5 °C >kastepiste

Sekoitusuhde

Sivellin tai tela

S65056 VERNICE CLASSIC YACHT U.V.....A
S70020 DILUENTE 277.....B

Volyymin mukaan

1000 osaa
100-150 osaa

Ruiskutus

S65056 VERNICE CLASSIC YACHT U.V.....A
S70110 DILUENTE 6209.....B

Volyymin mukaan

1000 osaa
100-200 osaa

Ø perinteinen ruisku tai HVLP : 1.2-1.3 mm

Paine: 3,5 – 4 Bar HVLP: 2 – 2,5 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2/6

Suositeltu kalvon paksuus maalatulle puulle: 80-100 µ kuivakalvo (2 kerrosta siveltimellä 90µ / 1 märkä kerros)

Suositeltu kalvon paksuus uudelle puulle: 150-200 µ kuivakalvo (n°4 kerrosta siveltimellä 90µ/ 1 märkä kerros)

Minimi väli kerrosten välissä 20°C: 24h telalla/pensselillä, 3 h ruiskuttamalla

Teoreettinen riittäisyys seokselle A: 6.2 m² 1lt seokselle, kun kuivan kalvon paksuus on 90µ

Teoreettinen riittäisyys seokselle A+B by ruiskuttamalla : 5.5 m² seokselle, kun kuivan kalvon paksuus on 90µ

Teoreettinen riittäisyys seokselle A: 3.2 m² 1lt seokselle, kun kuivan kalvon paksuus on 175µ

Teoreettinen riittäisyys seokselle A+B by ruiskuttamalla : 2.8 m² 1lt seokselle, kun kuivan kalvon paksuus on 175µ

Kiintoainepitoisuus volyymin mukaan A: 55.6%

Kiintoainepitoisuus volyymin mukaan A+B: ruiskuttamalla: 49.2%

Kuivuminen

	10°C	20°C	35°C
Hiottavissa	min. 14 päivää	min. 7 päivää	min. 72 h
Ylimaalattavissa telalla / siveltimellä	min. 48 h max. 72 h	min. 24 h max. 36 h	min. 12 h max. 18 h
Ylimaalattavissa ruiskulla	min. 6 h max. 72 h	min. 3 h max. 36 h	min. 1,5 h max. 18 h

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° S111-GB
PÄIVITETTY 12/2010

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy – Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL
ykkosvari@ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on huolellisten ja kontrolloitujen testien tulosta ja lopputulosta parhaasta tietämyksestä lomakkeen tekohetkellä. Tiedot ovat annettu ohjeeksi ja emme ole vastuusta tuloksista. Koska käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi taata lopputulosta.