

S65302 VERNICE CLIPPER LUCIDA U.V.



Sivellin tai tela
10-15 %
ruiskutus
10-20%



Kerrosten lkm: 2-4



3 h 20°C:ssa



80-200 µ



24h 20°C:ssa



6 m²/l
90 µ kuivan
kalvon paksuus

Kuvaus

Pintamaali

1K kiiltävä polyuretaanilakka. Tuotteessa korostuu valon kesto ja erinomainen kesto meriympäristössä tekee tuotteesta sopivan 1K maalausprosesseihin veneissä. Soveltuu vesilinjan yläpuolisiin töihin.

Väri

Läpinäkyvä pihka.

Ominaisuudet

- Hyvä kesto meriympäristössä.
- Hyvä kestävyys
- Erittäin hyvä tasoittuvuus
- Korkea kiilto

Ominaispaino (osa A): 0,93 ± 0,03 g/ml

Pinnan esivalmistelu

Uusi puu

Kuivahio P120 paperilla

Maalattu puu

Kuivahio P280-320 paperilla

Vanha pinnoite

Varmista tartunta olemassa olevalle pinnalle ja kuivahio P240-280 paperilla.

Käyttö

Siveltimellä, telalla ja perinteisellä tai HVLP –ruiskulla.

Suhteellinen ilmankosteus < 80%

Ruiskutuslämpötila >10 °C <35°C

Pinnan lämpötila 5 °C >kastepiste

Sekoitusuhde

Sivellin tai tela

S65302 VERNICE CLIPPER LUCIDA U.V.....A
S70020 DILUENTE 277.....B

Volyymin mukaan

1000 osaa
100-150 osaa

Ruiskutus

S65302 VERNICE CLIPPER LUCIDA U.V.....A
S70110 DILUENTE 6209.....B

Volyymin mukaan

1000 osaa
100-200 osaa

Ø perinteinen tai HVLP ruisku: 1.2-1.3 mm

Paine: 3,5 – 4 Bar HVLP: 2 – 2,5 Bar

Kerrostien lukumäärä: 2/4

Suositeltu kalvon paksuus maalatululle puulle: 80-100 µ kuivakalvo (2 kerrosta siveltimellä 100µ / 1 märkä kerros)

Suositeltu kalvon paksuus uudelle puulle 150-200 µ kuivakalvo (4 kerrosta siveltimellä 100µ / 1 märkä kerros)

Minimi väli kerrosten välissä: 24h tela/sivellin, 3 h by ruiskutus 20°C:ssa

Teoreettinen riittoisuus seokselle A: 6 m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus 90µ

Teoreettinen riittoisuus seokselle A+B ruiskuttamalla: 5m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus 90µ

Teoreettinen riittoisuus seokselle A: 3 m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus 175µ

Teoreettinen riittoisuus seokselle A+B ruiskuttamalla 3m² 1lt seoksella, kun kuivan kalvon paksuus 175µ

Kiintoainepitoisuus volyymin mukaan A: 57,6%

Kiintoainepitoisuus volyymin mukaan A+B: ruiskuttamalla: 45,4%

Kuivamisajat

	10°C	20°C	35°C
Hiottavissa	min. 14 days	min. 7 days	min. 72 h
Ylimaalattavissa telalla/siveltimellä	min. 36 h max. 48 h	min. 16 h max. 24 h	min. 8 h max. 12 h
Ylimaalattavissa ruiskulla	min. 6 h max. 48 h	min. 3h max. 24 h	min. 1,5 h max. 12 h

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° S108-GB

PÄIVITETTY 12/2010

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy – Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL

ykkosvari@ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on huolellisten ja kontrolloitujen testien tulosta ja lopputulosta parhaasta tietämyksestä lomakkeen tekohetkellä. Tiedot ovat annettu ohjeeksi ja emme ole vastuusta tuloksista. Koska käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi taata lopputulosta.