




LS903 (29903) 1K MATT BASE

1000 ml +
500 ml16-18" DIN4
20° C:ssaØ 1,2 mm
3,5-4 Bar
Kerrosten lkm: 2-3
Paine
3,5 BarIlmakuivaus 20°C:ssa:
25-30 min.

KUVAUS

1K akryyli basecoat lakattaviin kohteisiin.

KÄYTTÖKOHDTE

Teollisuuden tuotantoprosesseihin, teollisuus ja maatalousajoneuvoihin.

OMINAISUUDET

- Kuivuu nopeasti.
- Helppo ruiskuttaa ja saadaan tasainen mattapinta.
- Erinomainen valonkesto.
- Monikäyttöinen tuote.

PINNAN ESIVALMISTELU

ABS-PP-PA(NYLON)-PU: Poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER ja ruiskuta tuote 29920 MULTIPLAST PRIMER

Metalli: Hionta ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW, ruiskuta epoksiprimeri (LS107 EPOXY PRIMER – LS175 EPOFAN PRIMER R-EC – LS109 ACRIPUR PRIMER), jonka jälkeen hionta karkeudella P400. Voidaan käyttää myös välituotteena fillereitä, kuten LS105 HI-BUILD FILLER tai LS204 IS FILLER HBF.

Katso tekniset ohjeet muovin esivalmisteluun ennen maalaustyön aloittamista.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

LS903 1K MATT BASE(valmistettu sideaineesta 29903)
00825 (standard) – 00824 (slow-hidas) LECHSYS ohenteet

Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa
500 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 16-18" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1.2 mm

Ilmanpaine: 3.5 - 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2 - 3

Kalvon paksuus: 20-30 µ

Teoreettinen riittäisyys: 1kg seos = 5.7 m², kun kalvon paksuus on 25 µ

1 l seos = 5.4 m² kalvon paksuus on 25 µ

V.O.C. (keskiarvoinen) käyttövalmistuote: ~ 765 g/l

KUIVUMISAIKA

Anna kuivua 25-30 minuuttia 20°C:ssa ennen lakan ruiskuttamista.

LAKKAUS

Teollisuuden akryylikirkaslakat 2-kerrosmaalauksiin.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0513-GB PÄIVITETTY 03/2018

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - **INTERNET** www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.